



INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFlex ECO550 Activator

Överlägsen konventionella lim tack vare
den extra aktivatorn

- // För att påskynda sammanfogningen av ArmaFlex Ultima ECO550
- // Snabba upp din installationsprocess genom att applicera aktivatorn för att få kortare luftningstid
- // Omedelbar limning möjlig, vilket ökar din effektivitet
- // Uppfyller ledande gröna byggstandarder

www.armacell.com



 **armacell**
ArmaFlex®

TEKNISKA DATA - ARMAFLEX ECO550 ACTIVATOR

Kort beskrivning	Aktivatorn för ArmaFlex Ultima ECO550 påskyndar limning, minskar luftningstiden jämfört med traditionella lim, möjliggör omedelbar limning och överensstämmer med ledande gröna byggstandarder.
Materialtyp	Aerosol
Ytterligare materialinformation	Flytande
Produktens färgsortiment	Färglös
Tillämpningar	ArmaFlex Eco550 Activator är designad för att användas med Eco 550-lim som en accelerator för att påskynda appliceringsprocessen. Applicera aktivatorn på vidhäftningsytorna från ett avstånd av 30-50 cm. För detaljerade instruktioner och ytterligare applikationsvägledning, se ArmaFlex Eco550 applikationsmanual.

Egenskaper	Värde / Bedömning		Standard / testmetod
Temperaturområde			
Arbetstemperatur	Min. °C ¹	Max. °C	
	-50	100	
Väder- och UV-beständighet			
Väderbeständighet	Mycket bra		
Hälsa och miljö			
Innehåll av flyktiga organiska föreningar (VOC)	Uppfyller kraven för VOC.		
Hälsoaspekter	MSDS tillgängligt på begäran.		
Andra tekniska funktioner			
Tillämpningsvillkor	Användningstemperatur: optimalt mellan +15 °C och +20 °C, inte under +5 °C. Den maximala relativa luftfuktigheten får inte överstiga 70%.		
Kassering och återvinning	Tilldelning av ett avfallskodnummer, enligt den europeiska avfallskatalogen, ska ske i samråd med det regionala avfallshanteringsföretaget. Restprodukter måste avlägsnas från förpackningen och när den är helt tömd bortskaffas i enlighet med föreskrifterna för avfallshantering. Ofullständigt tömda förpackningar måste omhändertas på det sätt som anges av det regionala avfallshanteringsföretaget. För mer information se relevant säkerhetsdatablad.		
Flampunkt	Ej tillämpligt.		
Riskklass	Ej relevant.		
Lagringstid	12 månader		
Förvaring	Materialet ska förvaras i den förseglade originalbehållaren. På en sval (helst inte under +15 °C och inte över +35 °C) och torr plats. Skydda mot temperaturer under +5 °C!		
Arbetstid	vid 20 °C : 1. Minsta torktid (luftningstid): > 1-2 minuter i kombination med ArmaFlex Ultima Eco550 lim. 2. Vidhäftningstid (öppentid): Ej relevant. 3. Härdningstid: 36 timmar Luftnings- och öppningstiden beror på mängden samt inomhusklimatet.		
Förbrukning	Åtgång för activator som appliceras på båda ytorna: ArmaFlex-slang (tjocklek > förbrukning stumskarv > förbrukning stumskarv + längsgående skarv): 10 mm > 0,5 g/m > 2 g/m 20 mm > 0,5 g/m > 2 g/m 30 mm > 0,5 g/m > 2 g/m 40 mm > 0,5 g/m > 2 g/m ArmaFlex-platta: 8-10 g/m² Dessa siffror är endast vägledande. Baserat på att applicering sker med ett avstånd på minst 30cm påverkar inte isolertjockleken förbrukningen.		

¹För temperaturer under -50 °C, vänligen kontakta vårt kundtjänst för att begära motsvarande teknisk information.

Tillbehör	
Förkortning	Förpackningsinnehåll [delar]
ACT-EC0550/0,1	6 delar

All data och teknisk information baseras på resultat som uppnåtts under de specifika förhållanden som definieras enligt de refererade teststandarderna. Trots att alla försiktighetsåtgärder vidtas för att säkerställa att nämnda data och teknisk information är uppdaterad, ger Armacell inte någon garanti, uttryckt eller underförstådd, angående riktigheten, innehållet eller fullständigheten av nämnda data och teknisk information. Armacell inte heller ta något ansvar gentemot någon person till följd av användningen av nämnda data eller teknisk information. Armacell förbehåller sig rätten att när som helst återkalla, ändra eller ändra detta dokument. Det är kundens ansvar att kontrollera om produkten är lämplig för den avsedda applikationen. Ansvaret för professionell och korrekt installation och efterlevnad av gällande byggregler ligger hos kunden. Detta dokument utgör inte en del av ett lagligt erbjudande att sälja eller att ingå avtal.

På Armacell är vi mycket måna om ditt förtroende, så vi vill att du ska känna till dina rättigheter, och vi vill göra det lättare för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi gör det. Om du vill få mer information om vår behandling av dina uppgifter kan du läsa vår dataskyddspolicy.

Varumärken följt av © eller TM är varumärken som tillhör Armacell Group. © Armacell, 2024. All rights reserved.

Adhesive and cleaner | ArmaFlex EC0550 Activator | Brochure | 102024 | sv-SE

OM ARMACELL

Armacell är utvecklaren av cellgummi för teknisk isolering och är en ledande leverantör av tekniskt skum. Vi står bakom innovativa och säkra termiska och mekaniska lösningar som skapar ett hållbart värde för våra kunder. Armacells produkter bidrar i hög grad till global energieffektivitet och gör skillnad runt om i världen varje dag. Med över 3 300 anställda och 25 produktionsanläggningar i 19 länder driver företaget två huvudsakliga verksamheter, produktion av avancerad isolering och specialutformat skum. Armacell fokuserar på isoleringsmaterial till teknisk utrustning, högpresenterande produkter för akustisk, lättviktsapplikationer, PET-produkter av återvunnet material och nästa generations Aerogel-filtteknik.



Mer information finns på:
www.armacell.com