



Conlit Lim



CONLIT Lim är ett oorganiskt lim och ingår i våra olika brandskyddslösningar. Limåtgång ca 0,6 kg/m² vid plana ytor.

Tekniska egenskaper & sortiment

Tekniska egenskaper

Brand	Ubrennbar	ISO 1182
Kemisk sammansättning	Vattenglas, kaolin och färgämne. Basisk.	
Monteringstemperatur	Ner till - 5 °C	
Dimensionsstabilitet	Längdutvidgningskoefficient = 0	
	Krympning = 0	
Härddningstid	1-3 dygn beroende på temperatur och luftfuktighet	
Hållbarhet	Består endast av oorganiska ämnen och bryts inte ner eller brinner.	
Hållbarhet i öppnad förpackning	Upp till 2 år. (Jf. ny förpackning)	
	Klumpar kan bildas vid långtidsförvaring. Motverkas med omröring med maskin.	

Övriga upplysningar

* En patron lim motsvarar cirka 0,5 kg.



Ubrennbar

ISO
1182

Kemisk sammansättning	Vattenglas, kaolin och färgämne. Basisk.
Monteringstemperatur	Ner till - 5 °C
Dimensionsstabilitet	Längdutvidgningskoefficient = 0
	Krympning = 0
Härdningstid	1-3 dygn beroende på temperatur och luftfuktighet
Hållbarhet	Består endast av oorganiska ämnen och bryts inte ner eller brinner.
Hållbarhet i öppnad förpackning	Upp till 2 år. (Jf. ny förpackning)
	Klumpar kan bildas vid långtidsförvaring. Motverkas med omröring med maskin.

Sortiment

Artikelnummer	Beskrivning	Antal/paket	Type	Leveranstid
319657	-5°C, hink 20 kg	1	Lösa enheter	5 dagar
321907	-5°C, kartong m/ 12 patroner	1	Lösa enheter	5 dagar

