




ULF THULIN AB
Regementsgatan 2
SE 211 42 Malmö
Sverige, Sweden

Tel: + 46 (0) 40 293020
Mail: info@uthulin.se
URL: www.uthulin.se
Org.nr: 556100-1354

DATABLAD

Kvalitet: W2161 PT 15		Artikelnummer: 101402	
Typ: Stärkelse belagd glasfiberväv		Upplysningar:	
Karaktär	Enhet	Test data	Test metod
Vikt	gr/m ²	630 5%	DIN EN 12127
Total vikt	gr/m ²	620 5%	DIN EN 12127
Bredd	mm	1000	DIN EN 1773
Tjocklek	mm	0,65	DIN EN ISO 5084
Vävsätt		Check	ISO 9354
Konstruktion warp		14,0 trådar/cm EC9-204 tex	DIN 53830-3
Konstruktion weft		14,0 trådar/cm EC9-204 tex	DIN 53830-3
Dragstyrka warp	N/cm	1250	EN ISO 13934-1
Dragstyrka weft	N/cm	1250	EN ISO 13934-1
Temperatur	°C	500 250	Väv Beläggning/laminering
Beläggning		Stärkelse	
Typ beläggning		Wet	
Meter/rulle	M	50	
Brandklass			
Övrig information			