



ULF THULIN AB
 Regementsgatan 2
 SE 211 42 Malmö
 Sverige, Sweden

Tel: + 46 (0) 40 293020
 Mail: info@uthulin.se
 URL: www.uthulin.se
 Org.nr: 556100-1354

DATABLAD

| Kvalitet: | | Artikelnummer: | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Aluminium.f. väv 332-7 KK Alfol 1 | | 106049 | |
| | | 2014-01-01 | |
| Typ: | | Upplysningar: | |
| Aluminium laminerad glasfiber | | | |
| Karaktär | Enhet | Test data | Test metod |
| Vikt | gr/m ² | 420 5% | DIN EN 12127 |
| Total vikt | gr/m ² | 490 5% | DIN EN 12127 |
| Bredd | mm | 1000 | DIN EN 1773 |
| Tjocklek | mm | 0,45 | DIN EN ISO 5084 |
| Vävsätt | | Satin | ISO 9354 |
| Konstruktion warp | | 18,0 tråd/cm EC9 136 Tex | DIN 53830-3 |
| Konstruktion weft | | 11,5 tråd/cm EC9 136 Tex | DIN 53830-3 |
| Dragstyrka warp | N/cm | 800 | EN ISO 13934-1 |
| Dragstyrka weft | N/cm | 500 | EN ISO 13934-1 |
| Temperatur | °C | 180 direkt, 650 strålnings värme | Väv Beläggning/laminering |
| Laminering | | 70gr/m ² | |
| Typ beläggning | | Aluminiumfolie | |
| Meter/rulle | M | 50 | |
| | | | |
| | | | |
| Brandklass | | Obrännbart material | DIN 544336 |
| | | | |