



ULF THULIN AB
 Regementsgatan 2
 SE 211 42 Malmö
 Sverige, Sweden

Tel: + 46 (0) 40 293020
 Mail: info@uthulin.se
 URL: www.uthulin.se
 Org.nr: 556100-1354

DATABLAD

Kvalitet:		Artikelnummer:		
Glasfiberväv W2142 PT 20,		100525		
Typ:		Upplysningar:		
Stärkelsebehandlad glasfiber				
Karaktär	Enhet	Test data		Test metod
Vikt	gr/m ²	420	5%	DIN EN 12127
Total vikt	gr/m ²	440	5%	DIN EN 12127
Bredd	mm	1000		DIN EN 1773
Tjocklek	mm	0,43		DIN EN ISO 5084
Vävsätt		Satin		ISO 9354
Konstruktion warp		18,0 tråd/cm EC9-136		DIN 53830-3
Konstruktion weft		11,5 tråd/cm EC9-136		DIN 53830-3
Dragstyrka warp	N/cm	700		EN ISO 13934-1
Dragstyrka weft	N/cm	500		EN ISO 13934-1
Temperatur	°C	500		Väv Beläggning/laminering
Beläggning		20gr/m ²		
Typ beläggning		Stärkelse		
Meter/rulle	M	50		
Övrigt		Obrännbart		